

18章 塗装工事 (6節 アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り (NAD))

**6節** アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り (NAD)

18.6.1  
一 般 事 項

この節は、屋内のコンクリート面、モルタル面等のアクリル樹脂系非水分散形塗料塗りに適用する。

18.6.2  
アクリル樹脂系  
非水分散形  
塗 料 塗 り

アクリル樹脂系非水分散形塗料塗りは表18.6.1により、種別は特記による。特記がなければ、B種とする。

表18.6.1 アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り

工 程	種別		塗 料 そ の 他		S K K 該 当 製 品	* 塗付け量 (kg/m <sup>2</sup> )
	A種	B種	規格番号	規 格 名 称		
素地ごしらえ	(注)1 ○			モルタル面の素地ごしらえは、表18.2.4によるB種とする。 コンクリート面の素地ごしらえは、表18.2.5によるB種とする。 押出成形セメント板面の素地ごしらえは、表18.2.6によるB種とする。	—	—
1 下 塗 り	○	○	JIS K 5670	アクリル樹脂系非水分散形塗料	セラミタウンマイルド★	0.10
2 研 磨 紙 ず り	○	—		研磨紙P220～240	—	—
3 中 塗 り	○	—	JIS K 5670	アクリル樹脂系非水分散形塗料	セラミタウンマイルド★	0.10
4 上 塗 り	○	○	JIS K 5670	アクリル樹脂系非水分散形塗料	セラミタウンマイルド★	0.10

(注) 1. 素地ごしらえの種別は、塗料その他の欄による。

2. ★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆表示製品。

\*「塗付け量」とは、被塗面単位面積当たりの塗装材料の「塗着重量」、即ち、基材の上に「実際に塗着している塗装材料の重量」のことであり、「塗装材料のロス」を含む被塗面単位面積当たりの「塗装材料の使用重量」である「所要量」とは意味合いが異なります。通常「所要量」>「塗付け量」となりますのでご注意ください。

[ S K K 推 奨 塗 材 ]

- JIS表示製品
- ・ ナックベース★