



SKK  
MAINTENANCE  
MATERIALS

CT-PAINT

# セラミタイトペイント

無機高分子系艶消しペイント

ホルムアルデヒド  
放散等級  
F★★★★

セラミタイトペイントは、一液タイプの無機高分子を結合材として用いた水性艶消し塗料です。そのため、硬く緻密な構造を示す塗膜は長期に亘り建物を保護します。

## ■特長

- 耐汚染性に優れています。
- 乾燥性、作業性に優れています。

## ■用途

- 各種建材の表面仕上げ
- 各種改装工事

## ■荷姿

セラミタイトペイント 20kg 石油缶（標準塗坪：57～66 m<sup>2</sup>/缶）

※上記の標準塗坪は一般的なものであり、下地の状態や環境などによる所要量の増減に応じて変わることがあります。ご了承ください。

### 《危険情報と安全対策》

製品の取り扱い、それぞれの安全データシート（SDS）に従ってください。

特に★印のついている製品は溶剤形の製品であるため、下記の点にご注意ください。

1. 引火性の液体のため、火気厳禁です。
2. 有機溶剤中毒のおそれがあるため、換気に注意し、防毒マスクまたは送気マスクを使用するなどの安全対策を行ってください。
3. 施工においては、溶剤成分が室内に入らないように、十分注意してください。

※ 屋内作業等、使用環境によっては、特定化学物質障害予防規則、有機溶剤中毒予防規則等の規制を受ける場合があります。詳しくは別途、施工仕様書等をご確認ください。

### 《施工後の注意》

本製品には揮発性の化学物質が含まれております。塗装直後の引渡し等において、化学物質過敏症やアレルギー体質の方への安全対策に十分留意してください。

## ■標準施工仕様

（新築仕様）

（23℃）

工程	材料	調合 (重量比)	所要量 (kg/m <sup>2</sup> )	塗回数	間隔時間 (hr)			備考
					工程内	工程間	最終養生	
素地調整	●下地はよく乾燥させ、含水率10%以下、pH10以下としてください。 ●付着物は完全に除去し、傷、不陸、目違いなどは補修調整してください。							-
下塗り	水性ミラクシーラーエコ (クリヤー・ホワイト)	既調合	0.10 ～0.13	1	-	2以上	-	ローラー、刷毛 エアレススプレーガン 吐出量：600～1000ml/分 パターン幅：25～30cm
上塗り	※1 セラミタイトペイント	100	0.30 ～0.35	2	2以上	-	16以上	ローラー、刷毛 エアレススプレーガン 吐出量：600～1000ml/分 パターン幅：25～30cm
	※2.3 清水	5～15	-					

※1. 清水の希釈率は、スプレー塗り時で「10～15」、刷毛・ローラー塗り時で「5～10」となります。

※2. 希釈率は、色相及び施工時の気温により変化することがあります。ご了承ください。

※3. 下地の種類により、適切な下塗材の選定が必要となります。特に押出成形セメント板・GRC板などには、下塗材として★ミラクシーラーEPO（15kgセット）、または★マイルドシーラーEPO（14kgセット）をご使用ください。

※4. 所要量は被塗物の形状、素地の状態、塗装方法、気象条件、希釈率等の各種条件により増減します。

## ■ 性能試験成績表

試験項目	結果	品質
容器の中での状態	合格	かき混ぜたとき、堅い塊がなくて一様になる。
塗装作業性	合格	塗装作業に支障がない。
低温安定性 (-5°C)	合格	変質してはならない。
表面乾燥性	合格	2時間以内で表面乾燥する。
塗膜の外観	合格	塗膜の外観が正常である。
隠ぺい率 % [白及び淡彩]	96	93以上
耐水性	合格	水に96時間浸したとき異常がない。
耐アルカリ性	合格	水酸化カルシウム飽和水溶液に48時間浸したとき異常がない。
促進耐候性	合格	照射240時間で、塗膜にひび割れ、剥がれ及び膨れがなく、著しい外観変化がない。

このパンフレットに記載の商品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。また、このパンフレットに記載の内容について、無断転載・複製を禁じます。特記仕様がある場合は、これを最優先にしてください。詳しくは最寄りの各営業所へお問い合わせください。