

ノンタール系変性エポキシ樹脂塗料

ミラクNTエポ

M I R A C N T E P O

ミラクNTエポは従来、タールエポキシ樹脂塗料が使用されていた用途に使用可能なノンタール系変性エポキシ樹脂塗料です。厚塗りができ、優れた防食性を発揮します。

ドレンの塗り替えに



特長

厚塗り性・ 防食性

厚塗りができ、厚膜塗膜と特殊変性エポキシ樹脂の効果で優れた防食性を発揮します。

耐水性

耐水性に優れ、長期に亘り防食性を維持します。

タールフリー

コールタールを含まない、変性エポキシ樹脂塗料です。

標準施工仕様

(23℃)

工程	材料	調合 (重量比)	所要量 (kg/m ²)	塗回数	間隔時間 (hr)			備考
					工程内	工程間	最終養生	
※1 素地調整	・被塗物表面のほこり、油脂分、水分等を除去し、清浄にしてください。 ・さびや浮き塗膜、粉化物はサンドペーパーやディスクサンダーなどで十分に除去してください。							—
上塗り	ミラク NT エポ 主剤	100	0.24~ 0.28	2	4以上 7日以内	—	24以上	刷毛
	ミラク NT エポ 硬化剤	25						

- ※1. 素地調整はさび止め塗装工事の耐久性を高める重要な工程となりますので入念な処理を行ってください。
- ※2. 原則として希釈はしないでください。冬期の低温時に塗りにくい場合に限り、主剤・硬化剤混合液 100に対して「5%以内」の範囲で★E Hシンナー(16L石油缶)を加えて調整してください。
- ※3. ★ミラク NT エポの混合割合(重量比)は、主剤:硬化剤=4:1となっておりますので、必ずこれを守ってください。
- ※4. ★ミラク NT エポの可使時間は、5時間(23℃)となります。

【施工上の注意点】

- 強風時、または降雨、降雪のおそれがある場合、及び気温5℃以下、湿度85%以上での施工は原則的に避けてください。気温5℃以下で施工が要求される場合は、採暖及び採暖のための養生により、雰囲気温度、被塗面温度を5℃以上にしてください。冬期においては、施工条件が特に厳しくなる場合があるため、事前に関係者と十分な打ち合わせを行ってください。
- 浮きさび、浮いた塗膜及び劣化塗膜は完全に除去してください。
- 溶剤などの影響により、旧塗膜を剥し、膨れ、ちぢみなどの異状が発生することがあります。試し塗りにより確認の上、本施工に入ってください。
- 塗料の防食性は膜厚に比例します。R部やエッジ部など、膜厚が得られにくい箇所は、増し塗りするなどして、十分な膜厚を確保してください。
- 塗り重ね時間は環境(温度、湿度、換気、風通しやすさ)や膜厚によって変わります。
- 所要量は被塗物の形状、素地の状態、塗装方法、気象条件、希釈率等の各種条件により増減します。
- 電動ミキサーなどを用いて内容物が均一になるよう十分に攪拌してください。
- 最終養生の時間内に、降雨、結露などがあれば、塗膜の膨れ、剥がれ、白化、しみの発生につながる場合がありますので、塗装を避けるか強制換気などで表面の水分を除去してください。
- 性能に支障をきたす可能性がありますので、当社指定以外の材料を混ぜないでください。

試験成績表

試験項目	性能	品質
容器の中での状態	合格	かき混ぜたとき、硬い塊がなく一様になる。
塗装作業性	合格	塗装作業に支障がない。
表面乾燥性	合格	8時間以内で表面乾燥する。
塗膜の外観	合格	塗膜の外観が正常である。
耐水性	合格	水に96時間水浸したとき異常がない。
耐アルカリ性	合格	水酸化カルシウム飽和水溶液に48時間浸したとき異常がない。
耐塩水噴霧性	合格	120時間の塩水噴霧に耐える。

荷姿

★ミラク NT エポ 5kgセット(主剤4kg・硬化剤1kg)
(標準塗坪: 18~20m²/セット)

※上記の標準塗坪は一般的なものであり、下地の状態や環境などによる所要量の増減に応じて変わることがあります。ご了承ください。

標準色

クロ

【危険情報と安全対策】

ご使用前には製品容器に記載の注意事項をよくお読みください。また、SDS(安全データシート)もご参照ください。特に★印のついている製品は溶剤形のため、下記の点にご注意ください。

1. 引火性の液体であるため、火気厳禁です。
2. 有機溶剤中毒の恐れがあるため、換気に注意し、防毒マスクまたは送気マスクを使用するなどの安全対策を行ってください。
3. 施工においては、溶剤成分が室内に流入しないよう十分注意してください。

※屋内作業等、使用環境によっては、特定化学物質障害予防規則、有機溶剤中毒予防規則等の規制を受ける場合があります。詳しくは別途、施工仕様書等をご確認ください。

【施工後の注意】

本製品には揮発性の化学物質が含まれております。塗装直後の引渡し等において、化学物質過敏症やアレルギー体質の方への安全対策に十分留意してください。

用途

- マンションのドレン等の耐水性を要求される部位の塗り替え
- 鉄鉄(マンホール蓋等)



本社 大阪府茨木市中穂3-5-25 ☎072-621-7733
東京支社 東京都新宿区高田馬場1-31-18 ☎03-3204-6601 国際事業本部 ☎072-621-7727

札幌支店 ☎011-784-4000 千葉支店 ☎043-304-0411 北陸支店 ☎076-266-1041 大阪支店 ☎072-621-7721 高松支店 ☎087-865-5411
仙台支店 ☎022-259-2431 埼玉支店 ☎048-686-2391 名古屋支店 ☎052-561-7712 神戸支店 ☎078-671-0451 福岡支店 ☎092-629-3427
東京支店 ☎03-3204-6601 横浜支店 ☎045-820-2400 京都支店 ☎075-646-3967 広島支店 ☎082-943-5043

旭川営業所 ☎0166-51-8094 水戸営業所 ☎029-251-6515 横浜営業所 ☎045-820-2400 京都営業所 ☎075-646-3967 北九州営業所 ☎093-621-8505
仙台営業所 ☎022-259-2431 宇都宮営業所 ☎028-657-5555 横浜営業所 ☎045-820-5525 大阪営業所 ☎072-621-7722 福岡営業所 ☎092-622-5561
仙台支店 ☎022-388-8518 東京営業所 ☎03-3204-6601 厚木営業所 ☎046-294-3666 大塚営業所 ☎072-621-7747 福岡支店 ☎092-622-5562
青森営業所 ☎017-762-3855 東京支店 ☎03-3204-6602 静岡営業所 ☎054-284-1877 南大阪営業所 ☎072-253-1910 大分営業所 ☎097-555-9081
盛岡営業所 ☎019-654-8380 東京支店 ☎03-3204-6603 浜松営業所 ☎053-462-7021 神戸営業所 ☎078-686-0520 長崎営業所 ☎095-887-0871
郡山営業所 ☎024-962-7673 千葉営業所 ☎043-304-0411 三河営業所 ☎0564-28-1614 姫路営業所 ☎079-291-5311 熊本営業所 ☎096-344-5650
秋田出張所 ☎018-883-0230 千葉支店 ☎043-304-0413 北陸営業所 ☎076-266-1041 北陸営業所 ☎086-242-5520 鹿児島営業所 ☎099-284-5321
新潟営業所 ☎025-285-6551 埼玉営業所 ☎048-686-2391 名古屋営業所 ☎052-561-7712 広島営業所 ☎082-943-5043 宮崎出張所 ☎0985-61-7779
群馬営業所 ☎027-280-5350 埼玉支店 ☎048-686-1586 名古屋支店 ☎052-569-8783 広島支店 ☎082-943-5053 沖縄営業所 ☎098-662-5041
長野営業所 ☎026-239-8210 城東営業所 ☎03-3877-7770 岐阜営業所 ☎058-273-1981 山口営業所 ☎083-924-7575
松本営業所 ☎0263-24-2677 三多摩営業所 ☎042-564-5806 三重営業所 ☎059-254-3777 松山営業所 ☎089-958-3780

大和工場・埼玉工場・神奈川工場・名古屋工場・大阪工場・兵庫工場・九州工場

このパンフレットに記載の商品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。また、このパンフレットに記載の内容について、無断転載・複製を禁じます。特記仕様がある場合は、これを最優先してください。詳しくは最寄りの各営業所へお問い合わせください。

URL <https://www.sk-kaken.co.jp>

特約販売店



【製作年月:2024年4月】(240404.NL-1)