



SKK
MAINTENANCE
MATERIALS

TILE-CLEAN NEO

タイルクリーン NEO

磁器タイル専用特殊洗浄剤

■はじめに

タイルクリーン NEO は磁器タイル専用の有機酸系の特殊洗浄剤です。タイル表面を傷めず、タイル外装の頑固な汚れを効果的に除去し、リフレッシュします。このためセラミック浸透性吸水防止材「タイルセラクリーン」を施工する際の洗浄剤に最適です。

■特長

- 強力洗浄 タイル表面や目地の頑固な汚れも効果的に除去できます。
- 作業性 強力な洗浄力により、作業の効率化を図ることができます。

■用途

- ビル、マンション等の磁器タイル外壁の洗浄（ラスタータイルには使用できません）

■荷姿

タイルクリーン NEO 20kgQB テナー、4kg ポリ容器

《危険情報と安全対策》

製品の取り扱い、それぞれの安全データシート（SDS）に従ってください。ご使用の際には、安全管理に注意して作業を行ってください。

《施工後の注意》

本製品には揮発性の化学物質が含まれております。塗装直後の引渡し等において、化学物質過敏症やアレルギー体質の方への安全対策に十分留意してください。

■使用方法

- タイルクリーンNEOを使用する場合は予め洗浄の対象となる磁器タイル面の軽微な汚れを清水で洗い流し、すぐに次工程に入ってください。
- タイルクリーンNEOは汚れの程度により清水で0～3倍を目安に希釈してご使用ください。
- タイルクリーンNEOを40～60g/m²を目安として、ローラー、刷毛やモップ等で磁器タイルおよび目地表面に均一に塗付し、1～5分程度放置した後、パット等を用いてブラッシングを行ってください。その後、モップ等で拭き取り、水洗にて十分被塗面を洗浄してください。特に目地部に粉化物が残らないように注意深く洗浄してください。
- 上記工程で汚れが落ちない場合はブラッシングを行いながら塗付してください。強固に付着している汚れ（エフロレッセンス等）は予めワイヤーブラシ、スクレーパー等を用いてこれらを除去してからタイルクリーンNEOを塗付してください。
- 洗浄後は洗浄跡が残っていないことを確認した上で、下地を十分に乾燥させてから次工程に入ってください。なお、下地の乾燥は3日以上を目安としてください。



参考：洗浄用パット例

■使用上の注意点

- 水希釈の際は、必要以上に濃度を高めしないでください。
- 汚れに対し、希釈率に幅があります。テストしながら適性な希釈率を決定することが、最も経済的な方法です。
- 目や口に入った場合は、速やかに水洗いしてください。
- 取扱い作業時には保護手袋、保護眼鏡等を着用してください。
- 樹木、植木及び池の観賞魚などに影響を及ぼすおそれがありますので、予め養生を行ってから、施工に入ってください。
- 表面形状が粗く、物理的に汚れがとれにくい場合は、洗浄剤の使用を避けてください。
- タイルクリーンNEOは酸性の洗浄剤であるため、他の洗浄剤、漂白剤等と混合して使用することは避けてください。
- 洗浄剤が残存しないように大量の水で十分に水洗してください。水洗が不十分な場合、タイルセラクリーンの性能が低下します。
- 養生を必要とする場合は、不浸透性のシートを使用してください。
- 洗浄剤がガラス面などに付着すると、変色や溶解などの異常を生じることがありますので、これを防止するため、予め養生を行ってから施工に入ってください。

このパンフレットに記載の商品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。また、このパンフレットに記載の内容について、無断転載・複製を禁じます。特記仕様がある場合は、これを最優先にしてください。詳しくは最寄りの各営業所へお問い合わせください。